

## TEGO® Dispers 760W

用于水性印刷油墨和涂料的润湿分散剂

### 特性

- 特别推荐于水性体系
- 特别适用于碳黑和有机颜料
- 可生产高颜料含量的色浆
- 优异的展色性
- 可降低研磨粘度
- 不含溶剂和乙氧基壬基酚

### 应用实例

用于下列涂料的浓色浆:

- 柔版油墨
- 凹版油墨
- 工业涂料
- 色浆
- 喷墨墨水

推荐用量:

与研磨树脂一起使用时, 按原装物算为研磨料的

3.0-12.0%

部分取代研磨树脂时, 按原装物算为研磨料的 5.0-

20.0%

### 使用方法

- 分散前加进研磨料中
- 使用灯黑时, 为得到最佳喷墨效果, 建议 TEGO® Dispers 750W 与 TEGO® Dispers 760W 搭配使用 (4:1 到 1:1)

### 溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	+
乙醇	+
异丙醇	+
醋酸乙酯	-
乙二醇丁醚	+
Dowanol DPM	+
Dowanol PM	+
- =混浊/不溶	0 =乳光      + =透明

### 化学成份

表面活性剂与含颜料亲和基团的聚合物的混合物的水溶液

### 技术数据

- |         |           |
|---------|-----------|
| • 外观    | 透明到轻微混浊液体 |
| • 活性物含量 | 35%       |
| • 溶剂    | 水         |
| • PH 值  | 约 7.0-8.5 |

### 规格

- |              |             |
|--------------|-------------|
| • 不挥发物含量     | 30.0-36.0%  |
| • 粘度, 25°C   | 200-500mPas |
| • 折光指数, 25°C | 1.375-1.395 |

### 登记状况

TEGO® Dispers 760W 活性成分记录在以下化学目录: EINECS, TSCA, DSL, MITI。

### 包装

25 公斤塑料桶  
200 公斤塑料桶

### 储存稳定性

密封容器中可达 6 个月