

TEGO® Wet 280

基材润湿剂

特性

- 特别适用于水性体系
- 高效
- 良好的再涂性
- 超细雾化

应用实例

- 汽车涂料（水性腻子、底漆）
推荐加入量为总配方量的 0.05-1.0%
- 工业涂料
推荐加入量为总配方量的 0.1-0.5%
- 木器家具涂料
推荐加入量为总配方量的 0.1-0.5%
- 镶木地板涂料
推荐加入量为总配方量的 0.1-0.5%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	+	+
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
Dowanol®PM	+	+
Texanol	+	+
N-甲基吡咯烷酮	+	+
Proglyde DMM	+	+
石油溶剂	+	-
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

聚硅氧烷—聚醚共聚物

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 粘度, 25°C 10-100mPas
- 加德纳色号 ≤2

FDA/BgVV 状况

TEGO® Wet 280 可用于与食品接触的资料函索即寄

登记状况

TEGO® Wet 280 的活性组份记载在下列化学目录中：
EINECS, TSCA, DSL, MITI, AICS, ECL

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月